Peinture pour planchers de garage 2-parties époxy

Gris argenté No. 950
Havane No. 955

- Fini pour plancher semi-brillant à base d'eau
- Couleurs personnalisées!
- Aucune attente une fois mélangé
- Résiste aux marques de caoutchouc brûlant
- Roulez sur la surface après seulement 3 jours!

OÙ L'UTILISER

- Planchers de garage intérieurs protégés du soleil et autres surfaces intérieures en béton.

OÙ NE PAS UTILISER

Ne pas utiliser sur les surfaces extérieures.

- **NE PAS** appliquer sur des surfaces soumises à une pression hydrostatique. Les planchers de béton intérieurs peuvent être soumis à une vapeur d'eau qui s'provient du dessous du béton et qui peut endommager le revêtement. Vérifiez l'humidité en collant les extrémités d'une feuille de plastique de 3 pi x 3 pi (1 m x 1 m) directement sur le béton à l'aide de ruban adhésif. Laissez le plastique en place pendant 24 heures. Si des gouttelettes d'eau apparaissent à l'intérieur du plastique après 24 heures ou que le béton est humide, la surface contient de l'humidité et le plancher ne doit pas être peint. Le problème d'humidité doit être corrigé avant d'appliquer le revêtement.
- **NE PAS** appliquer sur les surfaces ayant été traitées avec un bouche-pores ou un produit d'étanchéité pour béton. Vérifiez la surface en y appliquant une petite quantité d'eau. Si des gouttelettes d'eau se forment et restent sur le dessus de la surface, cela signifie qu'un bouche-pores a été appliqué et que la RÉSINE ÉPOXYDIQUE 2 PARTIES BEHR PREMIUM peut ne pas adhérer. Le bouche-pores doit être décapé avant d'utiliser ce produit. Vérifiez de nouveau la capacité d'absorption d'eau après le décapage de la surface.
- **NE PAS** appliquer sur les surfaces dont la peinture se décolle ou s'écaille. Vérifiez si la peinture se décolle ou s'écaille en y découpant un « X » à l'aide d'une lame de rasoir simple. Appliquez un morceau de ruban adhésif sur le « X », appuyez fermement et retirez-le d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas la peinture de la surface, vous pouvez la traiter. Si la peinture se détache, la peinture écaillée doit être décapée à l'aide d'un produit comme le DÉCAPANT DE PEINTURE POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM NO. 992 afin d'obtenir une surface adéquate.
- **NE PAS** appliquer sur le béton écaillé ou endommagé ou s'il y a de la poussière de béton. Si le béton se détache et s'écaille (s'effrite) ou s'il y a de la poussière de béton, le revêtement n'adhérera pas correctement. Vérifiez si le béton se détache ou s'écaille en posant du ruban masque ou du ruban adhésif à certains endroits et en le retirant d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas le béton de la surface, vous pouvez la traiter. Si le béton se détache, le béton qui s'écaille doit être retiré pour obtenir une surface adéquate. Les fissures et le béton écaillé ou endommagé doivent être remplis à l'aide du produit de réparation approprié. Enlevez la poussière de béton à l'aide d'un produit comme le DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM NO. 990. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

PRÉPARATION† (Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour obtenir de meilleurs résultats.)

Pour béton neuf ou non enduit

- Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté, de graisse, d'huile, de durcisseur et de tout autre contaminant.
- Pour que la couche de finition pénètre et adhère parfaitement, utilisez le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON BEHR[MD] (inclus dans la rousse). Portez des êtements et des lunettes de protection, ainsi que des gants en caoutchouc et des chaussures résistant aux acides. Dans un contenant de plastique, faites dissoudre toute la poudre concentrée dans 1 gallon (4 litres) d'eau tempérée et mélangez. Mouillez la surface avec de l'eau. Appliquez toute la solution à l'aide d'un arrosoir en plastique. Un gallon de solution diluée peut préparer et nettoyer une surface de 200 pi. ca. à 250 pi. ca. (19 m^2 à 23 m^2). Laissez le produit reposer pendant 10 minutes, puis frottez vigoureusement à l'aide d'une brosse en plastique rigide.
- Rincez abondamment la surface à l'aide d'un boyau d'arrosage dont l'intensité du jet est réglé en continu ou à puissant pour obtenir de meilleurs résultats. Laissez la surface sécher complètement.

Pour le béton déjà enduit (finis à base d'eau ou d'huile)

- Le béton déjà recouvert de peinture peut être repeint uniquement si son adhérence au sol est optimale.
- Enlevez toute peinture qui se détache ou s'écaille en ponçant la surface à l'aide d'un papier abrasif de grain moyen ou d'une brosse métallique. Pour enlever complètement le revêtement, utilisez un produit comme le DÉCAPANT DE PEINTURE POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM NO. 992.
- Ternissez les surfaces brillantes en les ponçant légèrement ou en appliquant un produit délustrant.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, de saleté, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. Utilisez le nettoyant et préparateur POUR BÉTON BEHR (inclus dans la trousse) pour nettoyer et préparer la surface. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- Rincez abondamment la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage dont l'intensité du jet est réglé en continu. Laissez la surface sécher complètement.

GARANTIE LIMITÉE BEHR PROCESS CORPORATION garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces spécifications, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <50 g/L • Mélangé 04/11

IMPORTANT :

- Les résidus excédentaires peuvent nuire à l'adhérence de la PEINTURE POUR PLANCHERS DE GARAGE 2-PARTIES ÉPOXY BEHR PREMIUM. Passez vos doigts sur le plancher propre pour vérifier s'il y a de la poussière ou de la poudre. Si des résidus sont visibles sur les doigts, répétez l'étape de rinçage. Utilisez un racloir ou une vadrouille pour enlever l'excédent d'eau.
- Enlevez les résidus d'huile ou de graisse sur le béton à l'aide d'un produit comme le DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 990. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- **Remarque :** Le plancher doit être abondamment nettoyé, bien rincé et séché pour que le revêtement adhère correctement à la surface.

MÉLANGE DU REVÊTEMENT DE PLANCHER

- Enlevez tous les articles du contenant.
- Versez l'activateur dans le côté liquide du contenant et remuez vigoureusement pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à ce que vous obteniez une couleur uniforme.
- **NE** laissez **PAS** le contenant exposé à l'ensoleillement direct et fermez le couvercle lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- **NE** mélangez **PAS** les flocons décoratifs avec la résine époxydique. Répandez les flocons décoratifs sur le film humide.
- Ce produit doit être utilisé dans les 8 heures suivant le mélange initial (durée de vie en pot)

APPLICATION

- NE PAS DILUER CE PRODUIT.
- Employez ce produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 95 °F (10 °C et 35 °C).
- Appliquez d'abord sur les bordures à l'aide du pinceau de 2 po (50 mm) fourni.
- Appliquez une couche uniforme à l'aide d'un manchon de tissu duveteux de 3/8 po à un taux d'application n'excédant pas 200 pi. ca. à 250 pi. ca. (19 m^2 à 23 m^2) par gallon.
- Maintenir un bord humide pour éviter les défauts de reprise. Bien qu'une seule couche soit recommandée pour la plupart des applications, une deuxième couche peut être appliquée pour optimiser le lustre et le rendement (appliquez la deuxième couche dans la direction opposée à la première).
- **Facultatif (utilisation de flocons décoratifs) :** si vous prévoyez utiliser les flocons décoratifs, appliquez la PEINTURE POUR PLANCHERS DE GARAGE 2-PARTIES ÉPOXY BEHR PREMIUM en sections de 3 pi x 3 pi (1 m x 1 m). Répandez immédiatement les flocons décoratifs au hasard (comme une averse) sur la surface peinte encore humide. N'appliquez pas une trop grande quantité de flocons au même endroit.

TEMPS DE SÉCHAGE

- La surface est sèche au toucher après deux heures à une température de 77° F et à 50 % d'humidité.
- Attendez 6 à 8 heures avant de circuler légèrement sur les planchers. Laissez passer 24 heures avant de soumettre la surface à un va-et-vient intense ou de replacer les meubles. Attendez au moins 3 jours avant de soumettre la surface peinte aux pneus de voiture.
- Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Un va-et-vient intense trop hâtif endommagera le revêtement. Il faudra appliquer des retouches à certains endroits.
- Attendez 7 jours avant de rincer ou de nettoyer avec un détergent liquide doux.

NETTOYAGE

- Nettoyez les pinceaux, les manchons et les outils au savon et à l'eau immédiatement après l'utilisation. Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Porter un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

DANGER! CONTIENT DE L'ACIDE SULFAMIQUE. PEUT BRÛLER LES YEUX ET LA PEAU. CE PRODUIT EST TRÈS NOCIF SI INGÉRÉ OU INHALÉ. ÉVITER L'INHALATION SOUS TOUTES SES FORMES (POUSSIÈRE, PULVÉRISATION, VAPEUR). N'UTILISER QUE DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ.PEUT ENTRAÎNER TOUX, RESPIRATION SIFFLANTE, IRRITATION DE LA GORGE, ESSOUFFLEMENT, MAUX DE TÊTE, NAUSÉES OU VOMISSEMENTS. NE PAS MÉLANGER LE CONTENU AVEC UN JAVELLISANT OU TOUT AUTRE PRODUIT DE NETTOYAGE OU DÉTERGENT. VOUS RISQUEZ DE VOUS EXPOSER À DES GAZ DANGEREUX. MÉLANGEZ SEULEMENT DANS DES CONTENANTS EN PLASTIQUE. Portez des vêtements et des lunettes de protection ainsi que des gants et des chaussures de caoutchouc résistant aux acides. Éviter le contact avec les yeux et la peau. **PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion** : Ne pas faire vomir. Faite boire beaucoup de lait ou d'eau à la victime si elle est consciente. Consulter immédiatement un médecin! **En cas de contact avec les yeux ou la peau** : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et rincer sous les paupières de temps en temps. **Consulter immédiatement un médecin!** Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si la victime a de la difficulté à respirer (gorge irritée, toux, sifflement) : Amener la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin!

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.